

土木コンクリート構造物特記仕様書

1 本工事に使用するコンクリートは次のとおりとする。

種別	粗骨材の最大寸法	スランプ	水セメント比	呼び強度	使用セメントの種類
無筋 コンクリート	40mm	8 c m	6 0 % 以下	1 8 N/mm ² 以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
鉄筋 コンクリート	20 又は 25mm	8 ~ 12 c m	5 5 % 以下	2 1 N/mm ² 以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種
鉄筋 コンクリート	20 又は 25mm	8 ~ 12 c m	5 5 % 以下	2 4 N/mm ² 以上	普通ポルトランドセメント 又は高炉セメントB種

(注意事項)

平成 13 年 10 月 1 日以降積算に係る工事について、

① 呼び強度「18(または 21)N/mm² 以上」と指定した工事に、呼び強度が 18(または 21)N/mm² 以上を超えるコンクリートを使用する場合、監督員の承諾は不要である。

※ 本注意事項は J I S 製品を使用する場合についてであり、J I S 製品以外を使用する場合は従来どおり承諾事項である。

② 呼び強度を「24N/mm² 以上」と指定した工事に、指定した呼び強度を超えるコンクリートを使用する場合には、監督員の承諾を必要とする。

③ 呼び強度を「18 (または 21) N/mm² 以上」と指定した工事（上記特記仕様書に未対応の工事）に、指定した呼び強度を超えるコンクリートを使用する場合には、監督員の承諾を必要とする。