

劣化数量集計表

【各種集計結果】

	種別					
	浮き	ひび割れ	欠損	爆裂	白華現象	塗膜の剥がれ
東面	4.60	14.7	0.00	0.17	0	1
西面	5.64	22.7	0.00	1.17	2	1
南面	1.50	3.6	0.00	0.39	0	2
北面	0.61	11.4	0.00	0.00	0	3
合計	12.35	52.4	0.00	1.73	2	7
単位	m ²	m	m ²	m ²	箇所	箇所

【浮き率結果】

外壁面	調査面	東面	西面	南面	北面	
	調査面積(m ²)	55.5	83.5	57.4	57.4	
	浮き率(%)	8.3 %	6.8 %	2.6 %	1.1 %	

【総計】

トータル		
調査面積	253.8	m ²
浮き	12.35	m ²
浮き率	4.9	%
ひび割れ	52.4	m
欠損	0.00	m ²
爆裂	1.73	m ²
白華現象	2.0	箇所
塗膜の剥がれ	7.0	箇所